

ArChine Arcplex LMO 150**亚群二硫化钼高温润滑脂****概述**

ArChine Arcplex LMO 150 亚群二硫化钼高温润滑脂选用脂肪酸金属皂稠化中等粘度润滑油，并添加多种添加剂及二硫化钼精制而成。

性能

- 滴点高
- 使用温度范围广
- 具有良好的抗水性
- 胶体安定性和极压性能

用途

ArChine Arcplex LMO 150 亚群二硫化钼高温润滑脂适用于各种机械设备的滚动和滑动摩擦部位上的润滑，特别适合钢铁厂线材轧辊轴承的润滑。

适用工作温度：-20℃~150℃。

主要质量指标

ArChine Arcplex LMO 150	质量指标	试验方法
外观	灰黑色光滑均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	240-295	GB/T 269
滴点, °C 不低于	260	GB/T 4929
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h) 级	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
蒸发量 (99°C, 22h), % 不大于	2.0	GB/T 7325

注意事项

1. 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
2. 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
3. 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。