

ArChine Hightemp SC 2

亚群复合磺酸钙基脂

产品概述

ArChine Hightemp SC 2 亚群复合磺酸钙基脂以复合磺酸钙稠化精制的高粘度矿物油，并加入多种添加剂而制成的润滑脂。该产品具有优良的高温性能、胶体安定性、抗磨极压性、抗水性和防锈抗腐蚀性，且不含有重金属添加剂。并具有多效通用、寿命长等特点。**ArChine Hightemp SC 2 亚群复合磺酸钙基脂**适用于钢厂、纸业、矿山、塑料挤压和纺织、汽车、重型机械等各种复杂条件下轴承以及齿轮蜗轮等的润滑。

性能特征

- 具备优异的高温耐热性能，在高温下不分解、不软化。
- 优良的极压抗磨性能，特有的稠化剂颗粒能在接触面形成微滚球层，有效降低金属表面摩擦。
- 良好的抗水性能，不会被水冲洗掉或因吸水而变软。
- 防腐性能优良，能抵抗海水对金属表面的侵蚀。

推荐应用

ArChine Hightemp SC 2 亚群复合磺酸钙基脂主要应用于钢铁、电力、造纸、采矿、塑料挤压和纺织工业等行业中具有高温、含水和重负荷条件下的设备上的润滑，如：钢铁厂轧机炉前轴承、载重汽车轮轴承、含水蒸汽和酸性气体条件下的食品机械设备、铲土机、垃圾捣碎机、剪床、拉幅机架轴承（塑料和纺织工业）、螺旋传动轴承、挤压机推力轴承、干燥炉烘燃传动轴承以及风扇轴承等设备。

典型数据

项目	质量指标	试验方法
	2 号	
外观	均匀光滑软膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	265~295	GB/T269
滴点, °C 不低于	280	GB/T3498
腐蚀 (T ₂ 铜片,100°C,24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T7326 乙法
延长工作锥入度 0.1mm 变化率, % 10 万次	20	GB/T269
水淋流失量 (79°C,1h), % 不大于	1.5	SH/T0109
氧化安定性(99°C,100h,0.770Mpa)压力降, Mpa 不大于	0.070	SH/T0325
相似粘度 (-10°C,10S ⁻¹) Pa·S 不大于	1000	SH/T0048
蒸发度 (180°C,1h), % 不大于	3	SH/T0337
钢网分油 (100°C,24h), % 不大于	5	SH/T0324
四球机试验: P _B , N 不小于 P _D , N 不小于	1078 4900	SH/T0202

产品包装

ArChine Hightemp SC 2 亚群复合磺酸钙基脂 800g 罐装、10kg 桶装、180kg 桶装。

上海及川贸易有限公司
电话: (86) 21 6482 0099
传真: (86) 21 6451 3829
服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站: www.archine.com.cn
E-mail: info@archine.com.cn