



# 舒泊润

## 舒泊润® Syncolon®(PTFE)硅酮滑脂 Superlube 92150

### 产品描述

**Super Lube®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂** 是一种含有特殊配方的非固化硅酮化合物，在各种应用中提供长寿命保护。Syncolon®(PTFE)微粉的添加形成了一种优质的润滑剂，为抗摩擦、抗磨损、防生锈、防腐蚀提供保护，具有卓越的消音特性。

**Super Lube®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂** 是防水的，防止水分和其他污染物。

**Super Lube®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂** 是半透明的白色，具有清洁和清晰的外观，并表现出优异的耐水冲刷性，与大多数塑料和橡胶兼容。它不会变硬、变干或融化。

**Super Lube® Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂** 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部（H1）的指导方针。



### 性能特点

优良的抗水冲刷性

优良的消音特性

防止生锈和腐蚀

食品级和清洁

与大多数橡塑化合物兼容

优良的热传性

粘度稳定

热稳定

温度范围广

通过 Kosher 认证

密封防潮

厚稠度

高介电强度

无污染

通过 NSF 认证

### 典型应用

消音

衬套和套管

滑动轴承

金属对塑料

塑料对塑料

橡胶部件

食品加工设备

跑步机，健身器材

工具，脱模

垫圈

锁

塑料和齿轮

控制电缆

### 包装尺寸

型号	包装说明
92000	1cc
92003	3 盎司
92150	400 克
92016	400 克
92005	5 磅
92030	30 磅
92120	120 磅
92400	400 磅

上海坪尧贸易有限公司  
电话：(86) 21 64705533  
传真：(86) 21 64705533-209

服务热线：(86)18701876965  
网址：www.archine.com.cn  
邮箱：info@archine.com.cn



# 舒泊润

## 分析数据

指标	测试方法	结果
NLGI 等级		2
颜色		半透明的白色
温度范围		-40°F-500°F (-40°C-260°C)
粘度 (基础油) @25°C	ASTM D445	5000
比重 @25°C (77°F)	ASTM D1298	1.11
工作锥入度, 60 strokes	ASTM D217	265-295
蒸气压 @200°C		1.33
绝缘强度 (Volts/mil, 50 mil gap)	CTM 0114	400
油分离, 21 小时/100°C	ASTM D6184	0%
蒸发损失, 22 小时 @212°F (100°C)	ASTM D972	0.4%
闪点	ASTM D92	>572°F (300°C)
熔点		无
水洗	ASTM D1264	<1%

## 使用方法

清洁干燥的待处理区域

用干净的布, 刷子, 海绵或手指涂抹

清除多余

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司  
电话: (86) 21 64705533  
传真: (86) 21 64705533-209

服务热线: (86)18701876965  
网址: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
邮箱: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)